



POLITECHNIKA GDAŃSKA
Katedra Inżynierii Drogowej
Zakład Budowy Dróg

ul. G. Narutowicza 11
80-952 GDAŃSK

Tel: (0-58) 347 13 47
Fax: (0-58) 347 10 97

ORZECZENIE O JAKOŚCI KRUSZYWA

Nr orzeczenia: PG-2/2008

Data: 5 luty 2008

Nazwa i adres zlecającego: **NORDKAM**
UL. CELNA 5
81 – 337 GDYNIA

Złoże: **skała gnejsowa,**
kamieniołom OSTER PUKK OG SAND AS EIKEFET

Rodzaj kruszywa: **grys 2/5**

Pobranie próbki: **dostarczona przez Zamawiającego**

Oznaczenie:

GRYS 0,85/6,3 PN-B-11112:1996 II 1

Uwagi:

1. Przedstawione w niniejszym orzeczeniu wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
2. Orzeczenie zawiera dwie strony. Bez pisemnej zgody Laboratorium Badań Drogowych orzeczenie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

WYNIKI BADAŃ

Rodzaj kruszywa: **GRYS GNEJSOWY 0,85/6,3**

Cechy fizyczne:

L.p.	Cechy	Norma przedmiotowa	Wartości liczbowe		Wartość otrzymana
			Wymaganie wg PN-B-11112		
			Klasa I	Klasa II	
1	Ścieralność w bębnie Los Angeles <ul style="list-style-type: none"> • po 1/5 liczbie obrotów • po całkowitej liczbie obrotów, % • po 1/5 liczbie obrotów w stosunku do pełnej liczby obrotów, % 	PN-79/B-06714/42	< 25	< 35	8,4 31,2
			< 25	< 30	26,8
2	Nasiakliwość, %	PN-77/B-06714/18	< 1,5	< 2,0	0,8
3	Mrozoodporność	PN-78/B-06714/19	< 2,0	< 4,0	1,4
4	Mrozoodporność wg metody zmodyfikowanej bezpośredniej, %	PN-78/B-06714/19	< 10,0	< 30,0	2,3
5	Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO ₃ , %	PN-78/B-06714/28	< 0,1	< 1,0	0,01
			Gatunek I	Gatunek II	
6	Zawartość ziaren mniejszych od 0,075 mm, %	PN-91/B-06714/15	< 2,0	< 4,0	1,6
7	Zawartość podziarna, %	PN-91/B-06714/15	< 15	< 15	7,8
8	Zawartość frakcji podstawowej, %	PN-91/B-06714/15	> 80	> 80	89,1
9	Zawartość nadziarna, %	PN-91/B-06714/15	< 8	< 10	3,1
10	Zawartość ziaren nieforemnych, %	PN-91/B-06714/16	< 25	< 30	17,2
11	Zanieczyszczenia obce (wag)	PN-76/B-06714/12	< 0,1	< 0,2	Brak
12	Zanieczyszczenia organiczne	PN-78/B-06714/26	Barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa		Nie ciemniejsza
13	Gęstość, g/cm ³	PN-76/B-06714/2			2,73

Skład ziarnowy:

Sito kwadratowe [mm]	wg. PN-91/B-06714/15 (metoda przesiewania na sucho)	
	Pozostaje	Przechodzi
8,0	0,0	100,0
6,3	3,1	96,9
5,0	14,6	82,3
4,0	20,5	61,8
2,0	37,6	24,2
0,85	16,4	7,8
0,42	3,4	4,4
0,3	0,8	3,6
0,18	0,8	2,8
0,15	0,3	2,5
0,075	0,7	1,6
<0,075	1,6	-

Badania wykonali:

Tech. Jerzy Drwota
Adam Żabiński



Sprawdził:

Bohdan Dołżycki
Dr inż. Bohdan Dołżycki
Kierownik Laboratorium Badań Drogowych

LABORATORIUM BADAŃ DROGOWYCH
POLITECHNIKA GDANSKA
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-852 Gdańsk-Włocławek
tel./fax (058) 347-26-55 tel. (058) 347-11-43